



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 504 923 A1**

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 92104889.8

51 Int. Cl.⁵: C09B 67/00, C09B 19/02

22 Anmeldetag: 20.03.92

30 Priorität: 22.03.91 DE 4109488

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
23.09.92 Patentblatt 92/39

84 Benannte Vertragsstaaten:
CH DE FR GB IT LI

71 Anmelder: HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 80 03 20
W-6230 Frankfurt am Main 80(DE)

72 Erfinder: Dietz, Erwin, Dr.
St. Matthäus-Strasse 7
W-6233 Kelkheim (Taunus)(DE)
Erfinder: Urban, Manfred
Steigerwaldstrasse 2a
W-6200 Wiesbaden(DE)

54 Verfahren zur Herstellung von Pigmentzubereitungen auf Basis von C.I. Pigment Violet 23.

57 Bei der herkömmlichen Trockenmahlung von C.I. Pigment Violet 23 wird die Umwelt durch die zwangsläufig anfallenden Stäube, die Lärmentwicklung und heftige Vibrationen beim Mahlvorgang stark belastet. Erfindungsgemäß wurde nun gefunden, daß man diese Mängel vermeiden kann, wenn die Feinverteilung des Basispigments durch wäßrig-alkoholische Perlmahlung in Gegenwart von ausgewählten Pigmentdispergatoren, abgeleitet von Dioxazinverbindungen enthaltend basische Gruppen, samt nachfolgendem Lösemittelfinish vorgenommen wird.

Aufgrund einer solchen Kombination der beiden zuvor genannten Behandlungsgänge ist sogar eine Kapazitätserhöhung ohne sonst aufwendige Investitionen für maschinentechnische Maßnahmen möglich. Die auf diese Weise erzeugten Pigmentzubereitungen erbringen gleichzeitig eine Verbesserung der anwendungstechnischen Eigenschaften des Farbmittels im Lack und speziell im Nitrocellulose-tiefdruck, insbesondere eine Verbesserung des Glanzes und Verringerung der Abrasivität, gegenüber den auf diesem Gebiet bekannten Handelsmarken.

EP 0 504 923 A1

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein besonders umweltfreundliches und wirtschaftliches Verfahren zur Herstellung von Pigmentzubereitungen, bestehend aus einer Kombination von C.I. Pigment Violet 23 (No. 51 319) und Pigmentdispergatoren auf Basis von Dioxazinverbindungen mit basischen Gruppen. Die so zugänglichen Verfahrenserzeugnisse dienen als Farbmittel zum Pigmentieren von hochmolekularen Materialien, insbesondere Lacken, Kunststoffen und Druckfarben; sie zeichnen sich durch ihre hervorragenden coloristischen und rheologischen Eigenschaften wie Dispergierbarkeit, Flockungsstabilität, Rheologie, Glanzverhalten und Farbstärke aus.

Für die Fabrikation von Pigmentzubereitungen unter der Mitverwendung von produktspezifischen Pigmentdispergatoren ist laut Stand der Technik bereits eine Reihe von Möglichkeiten bekannt geworden: Entsprechend der offengelegten EP-PA 0 321 919 sind derartige Pigmentzubereitungen beispielsweise nach folgenden Verfahrensvarianten erhältlich:

Durch Zugabe der Pigmentdispergatoren bei

1. der Feinverteilung (Trockenmahlung) der hochkristallinen Rohpigmente,
2. dem Finish der durch Trockenmahlung hergestellten feinteiligen Präpigmente im wäßrigen oder einem lösemittelhaltigen System,
3. der Dispergierung der feinteiligen Pigmente im Anwendungsmedium oder in einem zusätzlichen Verarbeitungsschritt.

Während nun beim gerade besprochenen Schutzrecht den Maßnahmen zur Behandlung gemäß den Verfahrensvarianten 1 und 2 der Vorzug eingeräumt wird, empfiehlt die Vorschrift in der DE-OS 31 06 906 für dasselbe Vorhaben wiederum die Zugabe von Pigmentdispergatoren chemisch verwandten Typs bei der Dispergierung der feinteiligen Pigmente im Anwendungsmedium. Im Rahmen der zuletzt erwähnten Arbeitsweise wird allerdings in vielen Fällen das Optimum der gesuchten Eigenschaften nicht erreicht.

Der Einsatz von Pigmentdispergatoren im Verlauf der Feinverteilung der hochkristallinen Rohpigmente wird auch in der DE-OS 25 00 509 erläutert. Als solche Feinverteilungsverfahren sind hier die Salzvermahlung in Kugelmühlen oder Schwingmühlen und die Umfällung aus konzentrierter Schwefelsäure angegeben. Dabei fallen jedoch große Mengen von Salzen bzw. von verdünnter Schwefelsäure im Abwasser an, was die Wirtschaftlichkeit dieses Verfahrens stark einschränkt. Die DE-AS 29 05 114 beschreibt schließlich die Erzeugung von Pigmentzubereitungen durch Eintragen der Pigmentdispergatoren bei der Trockenmahlung in Kugelmühlen mit oder ohne Salzzusatz. Pigmentzubereitungen auf Basis von Dioxazinpigmenten werden hierbei nicht genannt.

Zur Feinverteilung von bei der Synthese hochkristallin anfallenden Dioxazin-Rohpigmenten haben für die Anwendung in der Praxis folgende mechanische Zerkleinerungsverfahren Verbreitung gefunden: So geht beispielsweise aus der DE-PS 11 37 156 hervor, daß man derartige Rohpigmente durch Salzvermahlung mit 4 bis 10 Teilen Salz je Teil Rohpigment in einer Kugelmühle feinmahlen kann. Diese Technik ist aber relativ teuer und bringt darüber hinaus durch die im Zuge der Aufarbeitung als Rückstand zu beseitigenden großen Salz mengen eine hohe Abwasserbelastung mit sich. Davon abweichend schlägt die DE-PS 27 42 575 vor, die Trockenmahlung von hochkristallinen Dioxazin-Rohpigmenten in einer Schwingmühle durchzuführen und einen Lösemittelfinish der dabei erhaltenen feinteiligen Präpigmente anzuschließen. Wegen der beim Mahlen zwangsläufig anfallenden Stäube und der verursachten starken Lärmbelastung wird in diesem Fall die Umwelt stark geschädigt. Außerdem müssen die heftigen Vibrationen von Schwingmühlen durch sehr aufwendige bauliche Maßnahmen gedämpft werden.

Noch anders als nach den beiden vorhergehenden Fällen wird in der DE-AS 20 43 820 zum Zwecke der Feinverteilung auf die alkalische Naßmahlung von kristallinen Rohpigmenten der Dioxazinreihe in Gegenwart einer wässrigen Base verwiesen. Als Mahlkörper für die Rührwerkskugelmühle sind Stahlkugeln von 1-3 mm Durchmesser vorgesehen. Weitere spezifische Angaben zur Mahlung werden in dem Schutzrecht nicht gemacht, auch keine über auf diesem Weg ggf. erhältliche Pigmentzubereitungen. Unseres Wissens genügen die nach diesem Verfahren hergestellten Pigmente jedoch nicht den heutigen Anforderungen an Kornfeinheit und den coloristischen Eigenschaften.

Wie aufgrund der durch die damit beschäftigten Fachkreise gesammelten Erfahrungen geschlossen werden kann, erscheint ganz allgemein der Zugabezeitpunkt der Pigmentdispergatoren von besonderer Wichtigkeit für das beabsichtigte Eigenschaftsprofil der auf die betreffende Weise hergestellten Pigmentzubereitungen. Soviel dürfte als technische Lehre zumindest feststehen, daß sich durch bloßes Mischen der Pigmentdispergatoren mit den Pigmenten bzw. allein durch die Trockenmahlung der hochkristallinen Rohpigmente in Gegenwart von Pigmentdispergatoren in den meisten Fällen noch nicht die optimalen Qualitätsmerkmale der so behandelten Pigmente realisieren lassen.

Ähnliche Vorbehalte bestehen hinsichtlich der Anwendung der bekannten Feinverteilungsverfahren, wo der Anfall großer Mengen verdünnter Säuren und Salze, die starke Staubentwicklung und die störenden Vibrationen im Falle der Trockenmahlung sowie eine schlechte Kombinierbarkeit der diesbezüglich disku-

tierten Arbeitsweisen als nachteilig empfunden wird.

Die Aufgabe für die vorliegende Erfindung kann demzufolge darin erblickt werden, die vom Stand der Technik her erkannten Unzulänglichkeiten der bisherigen Methoden zur Erzeugung von Pigmentzubereitungen auf dem Gebiet der Dioxazinverbindungen zu überwinden.

- 5 Es wurde nun gefunden, daß sich Pigmentzubereitungen auf Basis von C.I. Pigment Violet 23 mit hervorragenden coloristischen und rheologischen Eigenschaften auf einfache Weise erzeugen lassen, wenn man die beim Trocknen des von der Pigmentsynthese herstammenden feuchten Preßkuchens in grobkristallinem Zustand entstandenen Rohpigmente der oben näher bezeichneten Dioxazinverbindung in Gegenwart von ausgewählten Pigmentdispergatoren zunächst in einem flüssigen Medium auf einer Rührwerkskugelmühle bis zum Erreichen eines bestimmten minimalen Feinverteilungsgrades der resultierenden Pigmentteilchen naßvermählt und die so erhaltene Mahlgutsuspension dann direkt, im Falle einer Zwischenisolierung nach deren Wiederaufnahme in einer Flüssigkeit, unter der Beteiligung von organischen Lösemitteln einer üblichen Finish-Behandlung bei erhöhter Temperatur aussetzt, wobei die Zugabe der Pigmentdispergatoren zu einem beliebigen Zeitpunkt im Verlauf der beiden zuvor definierten Behandlungsgänge erfolgen kann.
- 10 15 Bei den nach dem beanspruchten Verfahren eingeschlagenen Maßnahmen zwecks Formulierung des Basispigments der Formel I werden Feinverteilung und Finish auf einfache und elegante Weise kombiniert.

- Für die erfindungsgemäße Herstellung dieser Pigmentzubereitungen ist eine hohe Mahlwirkung erforderlich, die durch den Einsatz einer speziellen Ausführungsform der Rührwerkskugelmühle erreicht wird, in Verbindung mit der Einhaltung spezifizierter Mahl- und Finishbedingungen. Für eine Mahlung der gesuchten Effizienz sind geeignet Rührwerkskugelmühlen, ausgelegt zum diskontinuierlichen oder kontinuierlichen Arbeitsablauf, mit zylinderförmigem oder hohlzylinderförmigem Mahlraum in horizontaler oder vertikaler Bauweise, die mit einer spezifischen Leistungsdichte von über 2,5 kW pro Liter Mahlraum betrieben werden können und deren Rührwerksumfangsgeschwindigkeit über 12 m pro Sekunde beträgt. Die pro Zeiteinheit vom Rührwerk abgegebene Energie wird als Zerkleinerungsarbeit und als Reibungsenergie in Form von Wärme an das Mahlgut übertragen. Zur problemlosen Abführung dieser großen Wärmemenge muß durch konstruktive Vorkehrungen das Verhältnis von Mahlraum zur Mahlraumoberfläche (Kühlfläche) möglichst klein gehalten werden.
- 20 25

- Als Mahlkörper dienen Kugeln aus Zirkoniumoxid, Zirkoniummischoxid, Aluminiumoxid oder Quarz vom Durchmesser ≤ 1 mm; zweckmäßig werden solche mit einem Durchmesser von 0,2 bis 1 mm, vorzugsweise 0,3 bis 0,5 mm verwendet.
- 30

- Beim Einsatz von kontinuierlichen Rührwerkskugelmühlen zum Feinverteilen erfolgt die Abtrennung der Mahlkörper vom Mahlgut vorzugsweise durch Zentrifugalabscheidung, so daß die Trennvorrichtungen von den Mahlkörpern praktisch nicht berührt werden, wodurch man Verstopfungen derselben weitgehend verhindern kann. Die Rührwerkskugelmühlen werden hierbei mit hohem Mahlkörperfüllgrad betrieben. Bei den kontinuierlichen Rührwerkskugelmühlen wird der Mahlraum praktisch vollständig mit Mahlkörpern ausgefüllt.
- 35


- Für die Mahlung werden verfahrensgemäß die bei der Synthese anfallenden hochkristallinen Rohpigmente mit einem Röntgenindex von > 90 eingesetzt, die nach dem Mahlvorgang als feinteilige Präpigmente oder derartiger Präpigmentzusammensetzungen mit einer Kristallinität entsprechend einem Röntgenindex von ≤ 9 vorliegen. Die Pigmentkonzentration im Mahlgut sollte bei ≤ 40 Gew.-% liegen, im allgemeinen 10 bis 35 Gew.-% betragen, vorzugsweise zwischen 10 und 20 Gew.-% sein. Die Mahlung wird in wässrigem, wässrig-organischem oder organischem Medium vom Lösemittel-Typ, vorzugsweise im alkalischen oder neutralen pH-Bereich durchgeführt. Das Mahlgut kann außer der flüssigen Phase und dem Rohpigment noch Pigmentdispergatoren, Tenside und andere Zuschlagstoffe aufweisen. Die Verweilzeit des Mahlguts in der Rührwerkskugelmühle liegt je nach geforderter Feinheit im allgemeinen zwischen 10 und 60 Minuten; sie beläuft sich zweckmäßig auf eine Dauervon 10 bis 45 Minuten, vorzugsweise 10 bis 30 Minuten. Die Mahlung wird bei Temperaturen im Bereich von 0° bis 100°C , zweckmäßig bei einer Temperatur zwischen 10° und 60°C , vorzugsweise bei 20° bis 50°C durchgeführt.
- 40 45

- Als flüssiges Mahlmedium werden Wasser; mit Wasser mischbare C_1 - C_4 -Alkanole wie z. B. Methanol, Ethanol, n-Propanol, Isopropanol, n-Butanol, tert.-Butanol oder Isobutanol; cyclische Alkanole wie z. B. Cyclohexanol; C_1 - C_6 -Dialkylketone wie z. B. Aceton, Diethylketon, Methylisobutylketon oder Methyläthylketon; Ether und Glykolether wie z. B. Methylglykol, Ethylglykol, Butylglykol, Ethylidiglykol oder Methoxybutanol; aliphatische Säureamide wie z. B. Formamid oder Dimethylformamid; cyclische Carbonsäureamide wie z. B. N-Methylpyrrolidon, Valero- und Caprolactam, heterocyclische Basen wie z. B. Pyridin, Morphin oder Picolin; sowie Dimethylsulfoxid oder Mischungen dieser Lösungsmittel mit Wasser verwendet; insbesondere ist eine Lösung von Isobutanol in Wasser, z. B. 5 %iges Isobutanol bevorzugt.
- 50 55


Die Pigmentdispergatorzugabe kann auf einmal oder in mehreren Portionen erfolgen; sie kann vor, während oder nach der Mahlung vorgenommen werden. Der geeignetste Zeitpunkt muß zuvor durch

orientierende Versuche ermittelt werden. Vorzugsweise wird die Zugabe der Pigmentdispergatoren während des letzten Drittels der Mahlung durchgeführt; sie kann in trockenem Zustand oder in Form eines feuchten Preßkuchens stattfinden.

Als Pigmentdispergatoren werden solche auf Basis der den Zubereitungen zugrundeliegenden Dioxazin-
 5 verbindung mit der Formel I eingesetzt,




15 welche die allgemeine Formel II besitzen,



in der

- 20 Q für einen m-wertigen Rest der Basisstruktur entsprechend Formel I steht,
 Y eine brückenbildende Gruppierung aus der Reihe $-\text{CH}_2-$, $-\text{CHR}^1-$, $-\text{CR}^1\text{R}^2-$, ggf. substituiertes Phenylen (besonders 1,4-Phenylen), $-\text{CO}-$, $-\text{SO}_2-$ oder $-\text{NR}^3-$, oder mehrfach aufeinanderfolgendes Alkylen oder eine sich ggf. wiederholende Kombination von mindestens zwei solcher Brückenglieder unterschiedlichen Typs bezeichnet, wie z. B. $-\text{SO}_2-\text{NR}^3-(\text{CH}_2)_p-$, $-\text{CO}-\text{NR}^3-(\text{CH}_2)_p-$, $-\text{CH}_2-\text{NR}^3-\text{SO}_2-(\text{CH}_2)_n-$, $-\text{CH}_2-\text{NR}^3-\text{CO}-(\text{CH}_2)_n-$ oder $-\text{CH}_2-\text{NR}^3-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{NH}-(\text{CH}_2)_n$, in denen R^1 und R^2 gleiches oder unterschiedliches C_1 - C_4 -Alkyl und R^3 Wasserstoff oder C_1 - C_4 -Alkyl sind, sowie n und p unabhängig voneinander jeweils Zahlenwerte von 1 bis 6 darstellen,
 25 X den Rest eines über ein C-Atom an das Brückenglied Y gebundenen, aliphatischen oder aromatischen, fünf-, oder sechsgliedrigen heterocyclischen Systems darstellt mit jeweils 1 bis 3 ringangehörigen, gleichen oder unterschiedlichen Heteroatomen aus der Reihe Stickstoff, Sauerstoff oder Schwefel, das ggf. noch einen benzokondensierten Ring aufweist und durch C_1 - C_4 -Alkyl, C_2 - C_4 -Alkenyl, C_1 - C_3 -Hydroxyalkyl oder Phenyl substituiert sein kann, wie im Falle von heterocyclischen Fünfringen z. B. vom Typ Furan, Thiophen, Pyrrol, Pyrazol, Thiazol, Oxazol, Triazol und insbesondere Imidazol, bzw. im Falle von außerdem kondensierten Heterocyclen z. B. vom Typ Thionaphthen, Benzoxazol, Benzothiazol, Benzimidazol, Benzotriazol und insbesondere Indol,
 30 oder einen über den Imidstickstoff an das Brückenglied Y gebundenen Phthalimido-Rest darstellt, der am benzoiden Ring bis maximal vierfach durch Chlor, Brom, Nitro, Carboxy, N-(C_1 - C_5 -Alkyl)-carbamoyl, N-Phenyl-carbamoyl oder Benzoylamino substituiert sein kann,
 35 oder einen Rest mit der Struktur




- 40 darstellt, in dem R^4 und R^5 einzeln für sich genommen sowie unabhängig voneinander jeweils Wasserstoff, ggf. substituiertes C_1 - C_{20} -Alkyl oder C_2 - C_{20} -Alkenyl, C_5 - C_6 -Cycloalkyl, ggf. substituiertes Phenyl, Benzyl oder Naphthyl sind,
 45 oder in dem R^4 und R^5 gemeinsam sowie zusammen mit dem angrenzenden N-Atom ein aliphatisches oder aromatisches, fünf- oder sechsgliedriges heterocyclisches System mit jeweils 1 bis 3 ringangehörigen, gleichen oder unterschiedlichen Heteroatomen aus der Reihe Stickstoff, Sauerstoff oder Schwefel bilden, wie z. B. vom Typ Pyrrolin, Pyrrolidin, Piperidin, Morpholin und insbesondere Imidazol, und
 50 m einen Zahlenwert zwischen 0,1 und 4 angibt, wobei im Falle mehrfachen Vorhandenseins ($m > 1$) der Bestandteile X und Y in den Dispergatoren der Formel II die Bedeutung der eben erwähnten Symbole nicht identisch sein muß. Vorzugsweise wird bei mehreren Resten der erläuterten Gattung bezüglich des Aufbauprinzips derselben aber Übereinstimmung bestehen.
 55

Besonderes Interesse als Pigmentdispergator vom eingangs erläuterten Aufbauprinzip $Q[-Y-X]_m$ (II) für die Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens haben Dioxazinverbindungen erlangt, in denen

Q die weiter oben ausgewiesene Bedeutung zukommt,

Y eine der brückenbildenden Gruppierungen mit der Struktur $-\text{CH}_2-\text{NH}-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{NH}-(\text{CH}_2)_{2-3}-$ oder $-\text{SO}_2-\text{NH}-(\text{CH}_2)_{2-3}-$,


X über den Imidstickstoff an das Brückenglied Y gebundenes Imidazolyl oder einen Rest mit der Struktur



bezeichnet, wobei R^4 und R^5 gleiches oder unterschiedliches C_1-C_6 -Alkyl darstellen, vorzugsweise sind R^4 und R^5 übereinstimmend, und

m für einen Zahlenwert von 0,5 bis 4 steht.

Als außerordentlich wertvoll für die Herstellung von Pigmentzubereitungen nach der Erfindung werden aus der Klasse von Pigmentdispergatoren vom Typ $Q[-Y-X]_m$ (II) solche Dioxazinverbindungen eingestuft, die sich durch die Formel III



charakterisieren lassen, worin

Q die weiter oben ausgewiesene Bedeutung zukommt, und

m für einen Zahlenwert von 0,5 bis 4 steht.

Die zuvor erläuterten Varianten von Pigmentdispergatoren werden nach der Erfindung in Mengen von 0,1 bis 25 Gew.-%, zweckmäßig 1 bis 15 Gew.-%, vorzugsweise etwa 3 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Rohpigment mit der Basisstruktur entsprechend Formel I zugesetzt. Dies kann verfahrensgemäß schon beim Mahlvorgang oder erst im Zuge der anschließenden Finishoperation geschehen. Dafür lassen sich auch Gemische von unterschiedlich aufgebauten Pigmentdispergatoren der Formel II anwenden.

Die nach der Mahlung vorliegenden feinteiligen Präpigmente oder Präpigmentzusammensetzungen werden ggf. nach Zugabe der oben erwähnten Pigmentdispergatoren in wässriger Suspension oder besonders nach Beimischung von organischen Lösemitteln einer thermischen Behandlung (Lösemittelfinish) unterzogen.

Als Lösemittel für einen solchen Finish kommen beispielsweise in Frage: C_1-C_{10} -Alkanole wie z. B. Methanol, Ethanol, Propanol, n- oder i-Butanol; C_1-C_6 -Dialkyl- oder cyclische Ketone wie z. B. Dimethylketon, Diethylketon, Methylisobutylketon, Methylethylketon oder Cyclohexanon; Ether und Glykolether wie z. B. der Monomethyl- oder Monoethylether des Ethylen- und Propylenglykols, Butylglykol, Ethyldiglykol oder Methoxybutanol; aromatische Kohlenwasserstoffe wie z. B. Toluol, Xylole oder Ethylbenzol; aromatische Chlorkohlenwasserstoffe wie z. B. Chlorbenzol, o-Dichlorbenzol, 1,2,4-Trichlorbenzol oder Brombenzol; substituierte Aromaten wie z. B. Nitrobenzol oder Phenol; aliphatische Carbonsäureamide wie z. B. Formamid oder Dimethylformamid; cyclische Carbonsäureamide wie z. B. N-Methylpyrrolidon; Carbonsäure- C_1-C_4 -alkylester wie z. B. Ameisensäurebutylester, Essigsäureethylester oder Propionsäurepropylester; Benzoesäure- C_1-C_4 -alkylester wie z. B. Benzoesäureethylester; heterocyclische Basen wie z. B. Pyridin, Morpholin oder Picolin; sowie Dimethylsulfoxid und Sulfolan. Bevorzugte organische Lösemittel sind in dieser Hinsicht Alkanole, wie z. B. Ethanol, Propanol, Butanol und Pentanole.

Die für die Durchführung des Lösemittelfinishs einzuschlagenden Bedingungen sind in hohem Maße von den angestrebten Eigenschaften der Pigmentzubereitung abhängig und werden jeweils daraufhin ausgerichtet. Normalerweise wird die Suspension der Präpigmentzusammensetzung in dem betreffenden Milieu bei einer Temperatur im Bereich zwischen 50° und 200°C , ggf. unter erhöhtem Druck, 1 Stunde bis

zu 24 Stunden lang behandelt. Im allgemeinen wird dafür die nach der Naßmahlung erhaltene Suspension ohne Zwischenisolierung des Mahlguts eingesetzt. Die zugefügte Lösemittelmenge kann hierbei innerhalb weiterer Grenzen schwanken. Bevorzugt verwendet man die gleiche bis zur 5fachen Gewichtsmenge an dem Lösemittel, bezogen auf das Gewicht der Präpigmentzusammensetzung. Die thermische Behandlung im wässrig-organischen Medium erfolgt zweckmäßig für die Dauer von 1 bis 6 Stunden bei 50° bis 150°C. Nach beendigem Finish werden die dafür gebrauchten Lösemittel wieder zurückgewonnen und erneut eingesetzt. Die so erhaltenen Pigmentzubereitungen werden vorzugsweise aus schwach alkalischer Suspension isoliert.

Unter Ausnutzung der auf diese Weise zur Verfügung stehenden Abwandlungsmöglichkeiten lassen sich je nach Verwendungszweck die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren anfallenden Präpigmentzusammensetzungen in eine deckendere oder transparentere Form überführen, was über das Lösevermögen des in Betracht gezogenen Lösemittels, dessen Konzentration, die Auswahl der Temperatur und die Dauer der Finishbehandlung gesteuert werden kann.

Die Herstellung von Pigmentzubereitungen auf Basis von C.I. Pigment Violet 23 nach dem beanspruchten Verfahren hat sich als besonders wirtschaftlich sowie umweltfreundlich erwiesen, weil sich einmal aus Anlaß der Feinverteilung des Rohpigments durch Naßmahlung keine Verschmutzung der Luft aufgrund von Staubentwicklung einstellt, und zum andern wegen des Einsatzes von bloß geringen Mengen an Chemikalien und Lösemitteln, welche anschließend weiterverarbeitet oder die wieder vollständig regeneriert werden können, keine Entsorgungsprobleme gegeben sind.

Die nach der vorliegenden Erfindung erhältlichen Pigmentzubereitungen zeichnen sich aus durch ihre hervorragenden coloristischen und rheologischen Eigenschaften insbesondere der Flockungsstabilität, Dispergierbarkeit, Rheologie, Glanzverhalten und Farbstärke.

Die erfindungsgemäß hergestellten Pigmentzubereitungen lassen sich zum Pigmentieren (Einfärben) von hochmolekularen organischen Materialien natürlicher oder synthetischer Herkunft einsetzen:

Hochmolekulare organische Materialien, die mit den genannten Pigmentzubereitungen coloriert werden können, sind beispielsweise Celluloseether und -ester, wie Ethylcellulose, Nitrocellulose, Celluloseacetat oder Cellulosebutyrat, natürliche Harze oder Kunstharze, wie Polymerisationsharze oder Kondensationsharze, z. B. Aminoplaste, insbesondere Harnstoff- und Melamin-Formaldehydharze, Alkydharze, Acrylharze, Phenoplaste, Polycarbonate, Polyolefine, wie Polystyrol, Polyvinylchlorid, Polyethylen, Polypropylen, Polyacrylnitril, Polyacrylsäureester, Polyamide, Polyurethane oder Polyester, Gummi, Casein, Silikon und Silikonharze, einzeln oder in Mischungen.

Dabei spielt es keine Rolle, ob die erwähnten hochmolekularen organischen Verbindungen als plastische Massen, Schmelzen oder in Form von Spinnlösungen, Lacken, Anstrichstoffen oder Druckfarben vorliegen. Je nach Verwendungszweck erweist es sich als vorteilhaft, die erfindungsgemäß erhaltenen Pigmentzubereitungen als Toner oder in Form von Präparationen oder Dispersionen zu benutzen. Bezogen auf das zu pigmentierende hochmolekulare organische Material setzt man die vorliegenden Präparationen von Verbindungen der genannten Formel I in einer Menge von vorzugsweise 0,1 bis 10 Gew.-% ein. Besonders bevorzugte Lacksysteme sind in dieser Hinsicht Einbrennlacke aus der Klasse der Alkyd-Melaminharz oder Acrylharz-Lacke sowie Zweikomponentenlacke auf Basis von mit Polyisocyanat vernetzbaren Acrylharzen. Von der Vielzahl der pigmentierbaren Druckfarben sind Druckfarben auf Basis Nitrocellulose besonders zu erwähnen.

Die erfindungsgemäß hergestellten Pigmentzubereitungen sind in vielen Anwendungsmedien leicht und bis zu hohen Feinheiten dispergierbar. Solche Dispersionen besitzen eine hohe Flockungsstabilität und zeigen hervorragende rheologische Eigenschaften selbst bei hoher Pigmentierung. Mit ihnen lassen sich Lackierungen und Drucke von hoher Farbstärke, hohem Glanz und hoher Transparenz mit ausgezeichneten Echtheitseigenschaften erzielen.

Zur Prüfung der Eigenschaften der nach der Erfindung erzeugten Pigmentzubereitungen auf dem Lacksektor wurden aus der Vielzahl der bekannten Systeme ein Alkyd-Melaminharz-Lack (AM6) auf Basis eines mittellösligen, nichttrocknenden Alkydharzes aus synthetischen Fettsäuren und Phthalsäureanhydrid und eines mit Butanol veretherten Melaminharzes und Anteilen eines nichttrocknenden Alkydharzes auf Basis von Ricinensäure (kurzölig) sowie ein Acrylharz-Einbrennlack auf Basis einer nicht-wässrigen Dispersion (TSA) ausgewählt. In den nachfolgenden Beispielen wird darauf unter der Bezeichnung AM6 bzw. TSA verwiesen.

Die Rheologie des Mahlguts nach der Dispergierung (Millbase-Rheologie) wird anhand der folgenden fünfstufigen Skala bewertet:

5 dünnflüssig	2 leicht gestockt
4 flüssig	1 gestockt
3 dickflüssig	

5

Nach dem Verdünnen des Mahlguts auf die Pigmentendkonzentration wurde die Viskosität mit dem Viskospatel nach Rossmann, Typ 301 der Firma Erichsen beurteilt.

Glanzmessungen erfolgten an Folienaufgüssen unter einem Winkel von 20° nach DIN 67530 (ASTMD 523) mit dem "multigloss"-Glanzmeßgerät der Firma Byk-Mallinckrodt.

- 10 In den nachstehenden Beispielen beziehen sich Teile jeweils auf Gewichtsteile und Prozente jeweils auf Gewichtsprozente der so beschriebenen Substanzen. Die zur Identifizierung benutzte Gattungsbezeichnung für die erfindungsgemäß als Farbmittel eingesetzte Dioxazinverbindung C.I. Pigment Violet 23 sowie die darauf gerichtete C.I.-Nummer 51319 sind dem COLOUR INDEX, 3. Auflage 1971, Band 4, entnommen.
- 15 Das laut den Beispielen als Ausgangsstoff eingesetzte grobkristalline Rohpigment ist nach der Vorschrift in BIOS Final Report 960, Seite 75 hergestellt worden und hatte in diesem Zustand einen Röntgenindex von 92 aufgewiesen. Sofern nicht anders angegeben ist, handelte es sich hierbei um das Rohpigment in salzfreier Form. Der Feinverteilungsgrad der Präpigmentzusammensetzungen wurde über das Röntgenbeugungsspektrum nach der in der DE-PS 27 42 575 angegebenen Methode bestimmt.

20 Beispiel 1:

- In eine Rührwerkskugelmühle vom Typ ®Drais PML (Hersteller: Draiswerke GmbH, Mannheim), die mit 336 g Zirkoniummischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm als Mahlkörper gefüllt ist, werden nacheinander 85 g Isobutanol (5 %ig) und 15 g Rohpigment (Pigment Violet 23) eingetragen und darin mit einer
- 25 Rührwerksumfangsgeschwindigkeit von 15,6 m/s sowie einer spezifischen Leistungsdichte von 3,1 kW pro Liter Mahlraum 25 Minuten lang bei 25 °C gemahlen. Danach fügt man noch 5,1 g Pigmentdispergator der Formel III, worin m die Zahl 1,5 ist, als 29,7 %igen wasserfeuchten Preßkuchen hinzu und führt die Naßmahlung weitere 5 Minuten unter den gleichen Bedingungen fort. Anschließend wird die Mahlgutsuspension von den Mahlkörpern abgesiebt, die Mahlkörper werden mit Wasser abgespült und die vereinigten
- 30 Mahlgutsuspensionen abgesaugt. Der Röntgenindex der Präpigmentzusammensetzung beträgt 6,10. Zur Finishoperation wird der Filtrückstand in 120 ml Wasser aufgenommen, mit 45 g Isobutanol (100 %ig) versetzt und zunächst 24 Stunden bei 25 °C nachgerührt. Nun bringt man das Gemisch zum Sieden, hält es unter weiterem Rühren 5 Stunden bei Siedetemperatur und destilliert sodann das Isobutanol durch Erhitzen bis auf 100 °C am Übergang azeotrop ab. Nach dem Abkühlen auf 60 °C wird der Destillationsrückstand
- 35 mittels 10 %iger Natronlauge auf einen pH-Wert von 9 eingestellt, worauf man 1 Stunde bei 60 °C nachrühren läßt. Das gefinishte Erzeugnis wird schließlich abgesaugt, durch Behandlung mit Wasser neutral gewaschen und bei 80 °C getrocknet.
- Man erhält 14,7 g einer Pigmentzubereitung, die bei der Ausprüfung im AM6-Lack farbstarke Lackierungen liefert. Die Rheologie der Lackfarbe wird mit Note 5 eingestuft. Die Glanzmessung ergibt den Wert 85.

40

Vergleich a:

- Ohne Zusatz des Pigmentdispergators wird gemäß der Arbeitsweise von Beispiel 1 ein Pigment erhalten, das im AM6-Lack dann deckende und farbschwache Lackierungen liefert. Die Rheologie der
- 45 Lackfarbe wird mit Note 4 eingestuft. Der Glanzwert beträgt 39.

Vergleich b:

- Wird das ohne den Pigmentdispergator, aber sonst wie in Beispiel 1 hergestellte Pigment hinterher mit
- 50 10 % des obigen Pigmentdispergators trocken gemischt, so erhält man eine Pigmentzubereitung, die im AM6-Lack dann deckende und farbschwache Lackierungen liefert. Die Rheologie der Lackfarbe wird mit Note 5 eingestuft. Der Glanzwert beträgt 85.

Vergleich c:

55

Werden die Maßnahmen zur Feinverteilung des Rohpigments nach Beispiel 1 unter den in der DE-AS 20 43 820 beschriebenen Mahlbedingungen (alkalische Naßmahlung, Stahlkugeln vom Durchmesser 3 mm, Mahlzeit 1 Stunde) wiederholt, so wird nach der Aufarbeitung des Mahlguts ein sehr deckendes und

farbschwaches Pigment erhalten.

Beispiel 2:

- 5 Eine Rührwerkskugelmühle vom Typ Drais PML, die mit 336 g Zirkoniummischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm gefüllt ist, wird nacheinander mit 75 ml Wasser, 15 g Rohpigment (Pigment Violet 23) und 10,1 g Pigmentdispersator der Formel III, worin m die Zahl 1,5 ist, als 29,7 %igem wasserfeuchtem Preßkuchen beschickt. Dieses Gemisch wird nun mit einer Rührwerksumfangsgeschwindigkeit von 15,6 m/s sowie einer spezifischen Leistungsdichte von 3,1 kW pro Liter Mahlraum 30 Minuten lang bei 25 °C gemahlen. Anschließend wird die Mahlgutsuspension von den Mahlkörpern abgesiebt, die Mahlkörper werden mit Wasser abgespült und die vereinigten Mahlgutsuspensionen abgesaugt. Der Röntgenindex der Präpigmentzusammensetzung beträgt 5,95.
- 10 Der Filtrückstand wird sodann zum Finish der Einwirkung von Lösemitteln entsprechend Beispiel 1 unterzogen und das gefinishte Erzeugnis daraufhin in der dort angegebenen Weise isoliert.
- 15 Man erhält 17,2 g einer Pigmentzubereitung, die im AM6-Lack farbstarke Lackierungen liefert. Die Rheologie der Lackfarbe wird mit Note 5 eingestuft. Der Glanzwert beträgt 81.

Beispiel 3:

- 20 In einem Rührgefäß werden 90 l Wasser vorgelegt und 30 kg Rohpigment (Pigment Violet 23) eingetragen. Die gebildete Suspension wird nun bei einem Durchsatz von 220 kg/h auf einer Rührwerkskugelmühle vom Typ Drais DCP-3, welche mit 26,5 kg Zirkoniummischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm als Mahlkörper ausgerüstet ist und die mit einer Rührwerksumfangsgeschwindigkeit von 17,1 m/s sowie einer spezifischen Leistungsdichte von 3,3 kW pro Liter Mahlraum betrieben wird, während 2,5 Stunden im Kreislauf bei 50-60 °C gemahlen. Hierbei wird die Viskosität der Mahlgutsuspension durch portionsweise Zugabe von 30 l Wasser konstant gehalten. Der Röntgenindex des Präpigments beträgt 1,20.
- 25 Zum Finish werden 1000 g der angefallenen Mahlgutsuspension in einem Rührgefäß vorgelegt, nacheinander mit 10 g Ameisensäure (98 %ig) und 600 g Isobutanol (100 %ig) versetzt und zunächst 22 Stunden bei 25 °C nachgerührt. Dann wird das Gemisch zum Sieden erhitzt und unter Rühren weitere 5 Stunden bei Siedetemperatur gehalten. Anschließend kühlt man auf 80 °C ab und es werden jetzt 67,3 g Pigmentdispersator der Formel III, worin m die Zahl 1,5 ist, als 29,7 %iger wasserfeuchter Preßkuchen eingetragen, worauf man das Isobutanol durch Temperaturerhöhung bis auf 100 °C am Übergang azeotrop abdestilliert. Der Rückstand wird auf 60 °C abgekühlt, mittels 10 %iger Natronlauge auf einen pH-Wert von 9 eingestellt sowie 1 Stunde bei 60 °C nachgerührt. Zuletzt wird das gefinishte Produkt abgesaugt, neutral gewaschen und bei 80 °C getrocknet.
- 30 Man erhält 219,5 g einer Pigmentzubereitung, die im AM6-Lack farbstarke Lackierungen liefert. Die Rheologie der Lackfarbe wird mit Note 5 eingestuft. Der Glanzwert beträgt 82.

Beispiel 4:

- 40 250 g der Mahlgutsuspension, hergestellt gemäß den Angaben in Beispiel 2, werden zum Finish in einem Rührautoklaven vorgelegt und nacheinander mit 2,5 g Ameisensäure (98 %ig) und 150 g Isobutanol (100 %ig) beschickt. Das Gemisch wird auf 125 °C geheizt und 3 Stunden bei dieser Temperatur gerührt. Anschließend läßt man auf 80 °C abgekühlen, trägt 16,8 g Pigmentdispersator der Formel III, worin m die Zahl 1,5 ist, als 29,7 %igen wasserfeuchten Preßkuchen ein und entfernt das Isobutanol durch azeotropes Abdestillieren bei Temperaturen bis zu 100 °C am Übergang. Danach wird der Rückstand auf 60 °C abgekühlt, mittels 10 %iger Natronlauge auf einen pH-Wert von 9 eingestellt sowie 1 Stunde bei 60 °C nachgerührt. Das gefinishte Produkt wird abgesaugt, neutral gewaschen und bei 80 °C getrocknet.
- 45 Man erhält 54,6 g einer Pigmentzubereitung, die im TSA-Lack farbstarke Lackierungen liefert. Die Rheologie der Lackfarbe wird mit Note 5 eingestuft. Der Glanzwert beträgt 81.

Beispiel 5:

- 55 In eine Rührwerkskugelmühle vom Typ Drais PML, die mit 336 g Zirkoniummischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm gefüllt ist, werden nacheinander 90 g Isobutanol (5 %ig) und 10 g Rohpigment (Pigment Violet 23) eingetragen. Diese Vorlage wird nun mit einer Rührwerksumfangsgeschwindigkeit von 15,6 m/s sowie einer spezifischen Leistungsdichte von 3,1 kW pro Liter Mahlraum 10 Minuten lang bei 25 °C gemahlen. Danach fügt man noch 3,4 g Pigmentdispersator der Formel III, worin m die Zahl 1,5 ist,

- als 29,7 %igen wasserfeuchten Preßkuchen hinzu und führt die Naßmahlung weitere 5 Minuten unter den gleichen Bedingungen fort. Anschließend wird die Mahlgutsuspension von den Mahlkörpern abgesiebt, die Mahlkörper werden mit Wasser abgespült und die vereinigten Mahlgutsuspensionen abgesaugt. Der Röntgenindex der Präpigmentzusammensetzung beträgt 6,90.
- 5 Der Filtrerrückstand wird zum Finish in 90 ml Wasser aufgenommen, mit 30 g Isobutanol (100 %ig) versetzt und zunächst 24 Stunden bei 25 °C nachgerührt. Anschließend bringt man das Gemisch zum Sieden und hält es unter weiterem Rühren 5 Stunden bei Siedetemperatur, worauf man durch Erhitzen bis auf 100 °C am Übergang das Isobutanol azeotrop abdestilliert. Nach dem Abkühlen auf 60 °C wird der Destillationsrückstand mittels 10 %iger Natronlauge auf einen pH-Wert von 9 eingestellt sowie 1 Stunde bei 60 °C
- 10 nachgerührt. Das resultierende Produkt wird abgesaugt, neutral gewaschen und bei 80 °C getrocknet. Man erhält 10,4 g einer Pigmentzubereitung, die im AM6-Lack farbstarke Lackierungen liefert. Die Rheologie der Lackfarbe wird mit Note 5 eingestuft. Der Glanzwert beträgt 83.

Beispiel 6:

- 15 In eine Rührwerkskugelmühle vom Typ Drais PML, die mit 336 g Zirkoniummischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm gefüllt ist, werden nacheinander 85 g Isobutanol (5 %ig) und 15 g Rohpigment (Pigment Violet 23) eingetragen. Diese Vorlage wird nun mit einer Rührwerksumfangsgeschwindigkeit von 12,1 m/s sowie einer spezifischen Leistungsdichte von 2,6 kW pro Liter Mahlraum 25 Minuten lang bei
- 20 25 °C gemahlen. Danach setzt man noch 5,1 g Pigmentdispersgator der Formel III, worin m die Zahl 1,5 ist, als 29,7 %igen wasserfeuchten Preßkuchen hinzu und führt die Naßmahlung weitere 5 Minuten unter den gleichen Bedingungen fort. Anschließend wird die Mahlgutsuspension von den Mahlkörpern abgesiebt, die Mahlkörper werden mit Wasser abgespült und die vereinigten Mahlgutsuspensionen abgesaugt. Der Röntgenindex der Präpigmentzusammensetzung beträgt 6,50.
- 25 Der Filtrerrückstand wird sodann zum Finish der Einwirkung von Lösemitteln entsprechend Beispiel 1 unterzogen und das gefinishte Erzeugnis daraufhin in der dort angegebenen Weise isoliert. Man erhält 14,8 g einer Pigmentzubereitung, die im AM6-Lack farbstarke Lackierungen liefert. Die Rheologie der Lackfarbe wird mit Note 5 eingestuft. Der Glanzwert beträgt 83.

30 Beispiel 7:

- In eine Rührwerkskugelmühle vom Typ Drais PML, die mit 336 g Zirkoniummischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm gefüllt ist, werden nacheinander 85 g Isobutanol (5 %ig) und 15 g Rohpigment (Pigment Violet 23) eingetragen. Diese Vorlage wird nun mit einer Rührwerksumfangsgeschwindigkeit von
- 35 15,6 m/s sowie einer spezifischen Leistungsdichte von 3,1 kW pro Liter Mahlraum 25 Minuten lang bei 50 °C gemahlen. Danach setzt man noch 5,1 g Pigmentdispersgator der Formel III, worin m die Zahl 1,5 ist, als 29,7 %igen wasserfeuchten Preßkuchen hinzu und führt die Naßmahlung weitere 5 Minuten unter den gleichen Bedingungen fort. Anschließend wird die Mahlgutsuspension von den Mahlkörpern abgesiebt, die Mahlkörper werden mit Wasser abgespült und die vereinigten Mahlgutsuspensionen abgesaugt. Der
- 40 Röntgenindex der Präpigmentzusammensetzung beträgt 7,45. Der Filtrerrückstand wird sodann zum Finish der Einwirkung von Lösemitteln entsprechend Beispiel 1 unterzogen und das gefinishte Erzeugnis daraufhin in der dort angegebenen Weise isoliert. Man erhält 13,8 g einer Pigmentzubereitung, die im AM6-Lack farbstarke Lackierungen liefert. Die Rheologie der Lackfarbe wird mit Note 5 eingestuft. Der Glanzwert beträgt 82.

45 Beispiel 8:

- In eine Rührwerkskugelmühle vom Typ Drais PML, die mit 227 g Quarzitzerlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm gefüllt ist, werden nacheinander 85 g Isobutanol (5 %ig) und 15 g Rohpigment (Pigment Violet 23)
- 50 eingetragen. Diese Vorlage wird nun mit einer Rührwerksumfangsgeschwindigkeit von 15,6 m/s sowie einer spezifischen Leistungsdichte von 3,1 kW pro Liter Mahlraum 25 Minuten lang bei 25 °C gemahlen. Danach setzt man noch 5,1 g Pigmentdispersgator der Formel III, worin m die Zahl 1,5 ist, als 29,7 %igen wasserfeuchten Preßkuchen hinzu und führt die Naßmahlung weitere 5 Minuten unter den gleichen Bedingungen fort. Anschließend wird die Mahlgutsuspension von den Mahlkörpern abgesiebt, die Mahlkörper
- 55 werden mit Wasser abgespült und die vereinigten Mahlgutsuspensionen abgesaugt. Der Röntgenindex der Präpigmentzusammensetzung beträgt 6,05. Der Filtrerrückstand wird sodann zum Finish der Einwirkung von Lösemitteln entsprechend Beispiel 1 unterzogen und das gefinishte Erzeugnis daraufhin in der dort angegebenen Weise isoliert.

Man erhält 15,9 g einer Pigmentzubereitung, die im AM6-Lack farbstärke Lackierungen liefert. Die Rheologie der Lackfarbe wird mit Note 5 eingestuft. Der Glanzwert beträgt 84.

Beispiel 9:

5

In eine Rührwerkskugelmühle vom Typ Drais PML, die mit 336 g Zirkoniummischoxidperlen vom Durchmesser 0,6-1,0 mm gefüllt ist, werden nacheinander 85 g Isobutanol (5 %ig) und 15 g Rohpigment (Pigment Violet 23) eingetragen. Diese Vorlage wird nun mit einer Rührwerksumfangsgeschwindigkeit von 15,6 m/s sowie einer spezifischen Leistungsdichte von 3,1 kW pro Liter Mahlraum 25 Minuten lang bei 25 °C gemahlen. Danach setzt man noch 5,1 g Pigmentdispersator der Formel III, worin m die Zahl 1,5 ist, als 29,7 %igen wasserfeuchten Preßkuchen hinzu und führt die Naßmahlung weitere 5 Minuten unter den gleichen Bedingungen fort. Anschließend wird die Mahlgutsuspension von den Mahlkörpern abgesiebt, die Mahlkörper werden mit Wasser abgespült und die vereinigten Mahlgutsuspensionen abgesaugt. Der Röntgenindex der Präpigmentzusammensetzung beträgt 6,00.

15 Der Filterrückstand wird sodann zum Finish der Einwirkung von Lösemitteln entsprechend Beispiel 1 unterzogen und das gefinishte Erzeugnis daraufhin in der dort angegebenen Weise isoliert.

Man erhält 15,7 g einer Pigmentzubereitung, die im AM6-Lack farbstärke Lackierungen liefert. Die Rheologie der Lackfarbe wird mit Note 5 eingestuft. Der Glanzwert beträgt 80.

20 Beispiel 10:

In eine Rührwerkskugelmühle vom Typ Drais PML, die mit 336 g Zirkoniummischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm gefüllt ist, werden nacheinander 85 g Isobutanol (5 %ig) und 15 g Rohpigment (Pigment Violet 23) eingetragen. Diese Vorlage wird nun mit einer Rührwerksumfangsgeschwindigkeit von 15,6 m/s sowie einer spezifischen Leistungsdichte von 3,1 kW pro Liter Mahlraum 40 Minuten lang bei 25 °C gemahlen. Danach setzt man noch 5,1 g Pigmentdispersator der Formel III, worin m die Zahl 1,5 ist, als 29,7 %igen wasserfeuchten Preßkuchen hinzu und führt die Naßmahlung weitere 5 Minuten unter den gleichen Bedingungen fort. Anschließend wird die Mahlgutsuspension von den Mahlkörpern abgesiebt, die Mahlkörper werden mit Wasser abgespült und die vereinigten Mahlgutsuspensionen abgesaugt. Der Röntgenindex der Präpigmentzusammensetzung beträgt 5,80.

30 Der Filterrückstand wird sodann zum Finish der Einwirkung von Lösemitteln entsprechend Beispiel 1 unterzogen und das gefinishte Erzeugnis daraufhin in der dort angegebenen Weise isoliert.

Man erhält 14,4 g einer Pigmentzubereitung, die im AM6-Lack farbstärke Lackierungen liefert. Die Rheologie der Lackfarbe wird mit Note 5 eingestuft. Der Glanzwert beträgt 83.

35

Beispiel 11:

In eine Rührwerkskugelmühle vom Typ Drais PML, die mit 336 g Zirkoniummischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm gefüllt ist, werden nacheinander 85 g Isobutanol (5 %ig) und 15 g Rohpigment (Pigment Violet 23) eingetragen und durch Zugabe von Ameisensäure (98 %ig) auf einen pH-Wert von 3 eingestellt. Diese Vorlage wird nun mit einer Rührwerksumfangsgeschwindigkeit von 15,6 m/s sowie einer spezifischen Leistungsdichte von 3,1 kW pro Liter Mahlraum 25 Minuten lang bei 25 °C gemahlen. Danach fügt man noch 5,1 g Pigmentdispersator der Formel III, worin m die Zahl 1,5 ist, als 29,7 %igen wasserfeuchten Preßkuchen hinzu und führt die Naßmahlung weitere 5 Minuten unter den gleichen Bedingungen fort. Anschließend wird die Mahlgutsuspension von den Mahlkörpern abgesiebt, die Mahlkörper werden mit Wasser abgespült und die vereinigten Mahlgutsuspensionen abgesaugt. Der Röntgenindex der Präpigmentzusammensetzung beträgt 6,00.

45 Der Filterrückstand wird zum Finish in 120 ml Wasser aufgenommen, mit 45 g Isobutanol (100 %ig) versetzt, durch Zugabe von Ameisensäure (98 %ig) auf einen pH-Wert von 3 eingestellt und zunächst 24 Stunden bei 25 °C nachgerührt. Anschließend bringt man das Gemisch zum Sieden und hält es unter weiterem Rühren 5 Stunden bei Siedetemperatur, worauf das Isobutanol durch Erhitzen bis auf 100 °C am Übergang azeotrop abdestilliert wird. Nach dem Abkühlen auf 60 °C stellt man im Destillationsrückstand mittels 10 %iger Natronlauge einen pH-Wert von 9 ein und läßt 1 Stunde bei 60 °C nachrühren. Das gefinishte Produkt wird abgesaugt, neutral gewaschen und bei 80 °C getrocknet.

50 Man erhält 15,3 g einer Pigmentzubereitung, die im AM6-Lack farbstärke Lackierungen liefert. Die Rheologie der Lackfarbe wird mit Note 4-5 eingestuft. Der Glanzwert beträgt 83.

Beispiel 12:

In eine Rührwerkskugelmühle vom Typ Drais PML, die mit 336 g Zirkoniummischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm gefüllt ist, werden nacheinander 85 g Isobutanol (5 %ig), 0,85 g Natriumhydroxid und 20,4 g Rohpigment (Pigment Violet 23) (73,4 %ig, mit 26,6 % Salz aus der Synthese) eingetragen. Diese Vorlage wird nun mit einer Rührwerksumfangsgeschwindigkeit von 15,6 m/s sowie einer spezifischen Leistungsdichte von 3,1 kW pro Liter Mahlraum 25 Minuten lang bei 25 °C gemahlen. Danach setzt man noch 2,5 g Pigmentdispersator der Formel III, worin m die Zahl 1,5 ist, als 29,7 %igen wasserfeuchten Preßkuchen hinzu und führt die Naßmahlung weitere 5 Minuten unter den gleichen Bedingungen fort. Anschließend wird die Mahlgutsuspension von den Mahlkörpern abgesiebt, die Mahlkörper werden mit Wasser abgespült und die vereinigten Mahlgutsuspensionen abgesaugt. Der Röntgenindex der Präpigmentzusammensetzung beträgt 6,60.

Die Maßnahmen zum Finish durch Lösemittelbehandlung des Filtrerrückstandes sowie zur Isolierung des daraus resultierenden Erzeugnisses erfolgen auf dieselbe Art wie in Beispiel 11 erläutert ist. Man erhält 15,0 g einer Pigmentzubereitung, die im Nitrocellulosetiefdruck farbstärke und hochglänzende Drucke liefert. Nach dem Abrasionstest auf dem Abrasionstester AT 2 (Hersteller: Firma Schröder, Weinheim/Bergstr.) beträgt die Abnahme der Chromschicht 1,1 mg.

Beispiel 13:

In eine Rührwerkskugelmühle vom Typ Drais PML, die mit 336 g Zirkoniummischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm gefüllt ist, werden nacheinander 85 g Isobutanol (5 %ig), 0,85 g Natriumhydroxid und 20,4 g Rohpigment (Pigment Violet 23) (73,4 %ig, mit 26,6 % Salz aus der Synthese) eingetragen. Diese Vorlage wird nun mit einer Rührwerksumfangsgeschwindigkeit von 15,6 m/s sowie einer spezifischen Leistungsdichte von 3,1 kW pro Liter Mahlraum 25 Minuten lang bei 25 °C gemahlen. Danach setzt man noch 5,1 g Pigmentdispersator der Formel III, worin m die Zahl 1,5 ist, als 29,7 %igen wasserfeuchten Preßkuchen hinzu und führt die Naßmahlung weitere 5 Minuten unter den gleichen Bedingungen fort. Anschließend wird die Mahlgutsuspension von den Mahlkörpern abgesiebt, die Mahlkörper werden mit Wasser abgespült und die vereinigten Mahlgutsuspensionen abgesaugt. Der Röntgenindex der Präpigmentzusammensetzung beträgt 6,70.

Die Maßnahmen zum Finish durch Lösemittelbehandlung des Filtrerrückstandes sowie zur Isolierung des daraus resultierenden Erzeugnisses erfolgen auf dieselbe Art wie in Beispiel 11 erläutert ist. Man erhält 15,5 g einer Pigmentzubereitung, die im AM6-Lack sehr farbstärke Lackierungen liefert. Die Rheologie der Lackfarbe wird mit Note 5 eingestuft. Der Glanzwert beträgt 84.

Beispiel 14:

In eine Rührwerkskugelmühle vom Typ Drais PML, die mit 336 g Zirkoniummischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm gefüllt ist, werden nacheinander 85 ml Methanol und 15 g Rohpigment (Pigment Violet 23) eingetragen. Diese Vorlage wird nun mit einer Rührwerksumfangsgeschwindigkeit von 15,6 m/s sowie einer spezifischen Leistungsdichte von 3,1 kW pro Liter Mahlraum 25 Minuten lang bei 25 °C gemahlen. Danach setzt man noch 1,5 g Pigmentdispersator der Formel III, worin m die Zahl 1,5 ist, hinzu und führt die Naßmahlung weitere 5 Minuten unter den gleichen Bedingungen fort. Anschließend wird die Mahlgutsuspension von den Mahlkörpern abgesiebt, die Mahlkörper werden mit Methanol abgespült und die vereinigten Mahlgutsuspensionen abgesaugt. Der Röntgenindex der Präpigmentzusammensetzung beträgt 8,00. Der Filtrerrückstand wird zum Finish in 120 ml Methanol aufgenommen und zunächst 24 Stunden bei 25 °C nachgerührt. Anschließend bringt man das Gemisch zum Sieden und hält es unter weiterem Rühren 5 Stunden bei Siedetemperatur, worauf 300 ml Wasser zugegeben werden und durch Erhitzen bis auf 100 °C am Übergang das Methanol azeotrop abdestilliert wird. Nach dem Abkühlen auf 60 °C stellt man im Destillationsrückstand mittels 10%iger Natronlauge einen pH-Wert von 9 ein und läßt 1 Stunde bei 60 °C nachrühren. Das gefinishte Produkt wird abgesaugt, neutral gewaschen und bei 80 °C getrocknet.

Man erhält 14,3 g einer Pigmentzubereitung, die im AM6-Lack farbstärke Lackierungen liefert. Die Rheologie der Lackfarbe wird mit Note 5 eingestuft. Der Glanzwert beträgt 84.

Beispiel 15:

In eine Rührwerkskugelmühle vom Typ Drais PML, die mit 336 g Zirkoniummischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm gefüllt ist, werden nacheinander 85 ml Aceton und 15 g Rohpigment (Pigment Violet 23) eingetragen. Diese Vorlage wird nun mit einer Rührwerksumfangsgeschwindigkeit von 15,6 m/s

sowie einer spezifischen Leistungsdichte von 3,1 kW pro Liter Mahlraum 25 Minuten lang bei 25 °C gemahlen. Danach setzt man noch 1,5 g Pigmentdispersator der Formel III worin m die Zahl 1,5 ist, hinzu und führt die Naßmahlung weitere 5 Minuten unter den gleichen Bedingungen fort. Anschließend wird die Mahlgutsuspension von den Mahlkörpern abgesiebt und die Mahlkörper werden mit Aceton abgespült. Der Röntgenindex der Präpigmentzusammensetzung beträgt 8,95.

Die vereinigten Mahlgutsuspensionen werden zunächst 24 Stunden bei 25 °C nachgerührt, anschließend durch Erhitzen zum Sieden gebracht und sodann 5 Stunden bei Siedetemperatur weitergerührt. Danach werden 300 ml Wasser zugegeben und aus diesem Gemisch wird das Aceton unter Temperaturerhöhung bis auf 100 °C am Übergang azeotrop abdestilliert. Nach dem Abkühlen auf 60 °C stellt man im Destillationsrückstand mittels 10%iger Natronlauge einen pH-Wert von 9 ein und läßt 1 Stunde bei 60 °C nachrühren. Das gefinishte Produkt wird abgesaugt, neutral gewaschen und bei 80 °C getrocknet. Man erhält 15,0 g einer Pigmentzubereitung, die im AM6-Lack farbstärke Lackierungen liefert. Die Rheologie der Lackfarbe wird mit Note 5 eingestuft. Der Glanzwert beträgt 82.

Beispiel 16:

In eine Rührwerkskugelmühle vom Typ Drais PML, die mit 336 g Zirkoniummischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm gefüllt ist, werden nacheinander 85 ml Diethylenglykol (50 %ig) und 15 g Rohpigment (Pigment Violet 23) eingetragen. Diese Vorlage wird nun mit einer Rührwerksumfangsgeschwindigkeit von 15,6 m/s sowie einer spezifischen Leistungsdichte von 3,1 kW pro Liter Mahlraum 25 Minuten lang bei 25 °C gemahlen. Danach setzt man noch 1,5 g Pigmentdispersator der Formel III, worin m die Zahl 1,5 ist, hinzu und führt die Naßmahlung weitere 5 Minuten unter den gleichen Bedingungen fort. Anschließend wird die Mahlgutsuspension von den Mahlkörpern abgesiebt, die Mahlkörper werden mit Wasser abgespült und die vereinigten Mahlgutsuspensionen abgesaugt. Der Röntgenindex der Präpigmentzusammensetzung beträgt 7,50.

Der Filtrerrückstand wird zum Finish in 120 ml Diethylenglykol (80 %ig) aufgenommen und zunächst 24 Stunden bei 25 °C nachgerührt. Anschließend wird das Gemisch auf 100 °C erhitzt und dann 5 Stunden bei 100 °C weitergerührt. Nach dem Abkühlen auf 60 °C stellt man darin mittels 10 %iger Natronlauge einen pH-Wert von 9 ein und läßt 1 Stunde bei 60 °C nachrühren. Das gefinishte Produkt wird abgesaugt, neutral gewaschen und bei 80 °C getrocknet.

Man erhält 14,8 g einer Pigmentzubereitung, die im AM6-Lack farbstärke Lackierungen liefert. Die Rheologie der Lackfarbe wird mit Note 5 eingestuft. Der Glanzwert beträgt 82.

Beispiel 17:

In eine Rührwerkskugelmühle vom Typ Drais PML, die mit 336 g Zirkoniummischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm gefüllt ist, werden nacheinander 85 g Isobutanol (5 %ig) und 15 g Rohpigment (Pigment Violet 23) eingetragen. Diese Vorlage wird nun mit einer Rührwerksumfangsgeschwindigkeit von 15,6 m/s sowie einer spezifischen Leistungsdichte von 3,1 kW pro Liter Mahlraum 25 Minuten lang bei 25 °C gemahlen. Danach setzt man noch 6,6 g Pigmentdispersator der allgemeinen Formel II, worin Y die -CH₂-Gruppe und X den Phthalimidorest bedeutet und m die Zahl 2 ist (hergestellt analog DE-AS 29 05 114), als 22,8 %igen wasserfeuchten Preßkuchen hinzu und führt die Naßmahlung weitere 5 Minuten unter den gleichen Bedingungen fort. Anschließend wird die Mahlgutsuspension von den Mahlkörpern abgesiebt, die Mahlkörper werden mit Wasser abgespült und die vereinigten Mahlgutsuspensionen abgesaugt. Der Röntgenindex der Präpigmentzusammensetzung beträgt 6,40.

Der Filtrerrückstand wird sodann zum Finish der Einwirkung von Lösemitteln entsprechend Beispiel 1 unterzogen und das gefinishte Erzeugnis daraufhin in der dort angegebenen Weise isoliert.

Man erhält 13,9 g einer Pigmentzubereitung, die in PVC farbstärke Ausfärbungen liefert.

Beispiel 18:

In eine Rührwerkskugelmühle vom Typ Drais PML, die mit 336 g Zirkoniummischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm gefüllt ist, werden nacheinander 85 g Isobutanol (5 %ig) und 15 g Rohpigment (Pigment Violet 23) eingetragen. Diese Vorlage wird nun mit einer Rührwerksumfangsgeschwindigkeit von 15,6 m/s sowie einer spezifischen Leistungsdichte von 3,1 kW pro Liter Mahlraum 25 Minuten lang bei 25 °C gemahlen. Danach setzt man noch 5,1 g Pigmentdispersator der allgemeinen Formel II, worin Y die Gruppierung -SO₂-NH-(CH₂)₂- und X den Rest -N(CH₂-CH₃)₂ bedeutet und m die Zahl 2 ist (hergestellt entsprechend DE-OS 31 06 906), hinzu und führt die Naßmahlung weitere 5 Minuten unter den gleichen

Bedingungen fort. Anschließend wird die Mahlgutsuspension von den Mahlkörpern abgesiebt, die Mahlkörper werden mit Wasser abgespült und die vereinigten Mahlgutsuspensionen abgesaugt. Der Röntgenindex der Präpigmentzusammensetzung beträgt 6,20.

Der Filtrerrückstand wird sodann zum Finish der Einwirkung von Lösemitteln entsprechend Beispiel 1 unterzogen und das gefinishte Erzeugnis daraufhin in der dort angegebenen Weise isoliert.

Man erhält 15,1 g einer Pigmentzubereitung, die im AM6-Lack farbstarke Lackierungen liefert. Die Rheologie der Lackfarbe wird mit Note 4-5 eingestuft. Der Glanzwert beträgt 75.

Beispiel 19:

In eine Rührwerkskugelmühle vom Typ Drais PML, die mit 336 g Zirkoniummischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm gefüllt ist, werden nacheinander 85 g Isobutanol (5 %ig) und 15 g Rohpigment (Pigment Violet 23) eingetragen. Diese Vorlage wird nun mit einer Rührwerksumfangsgeschwindigkeit von 15,6 m/s sowie einer spezifischen Leistungsdichte von 3,1 kW pro Liter Mahlraum 25 Minuten lang bei 25 °C gemahlen. Danach setzt man noch 1,5 g Pigmentdispersgator der allgemeinen Formel II, worin Y die Gruppierung $-\text{CH}_2-\text{NH}-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{NH}-(\text{CH}_2)_3-$ und X den 1-Imidazolylrest bedeutet und m die Zahl 2,5 ist (hergestellt nach der DE-OS 25 00 509), hinzu und führt die Naßmahlung weitere 5 Minuten unter den gleichen Bedingungen fort. Anschließend wird die Mahlgutsuspension von den Mahlkörpern abgesiebt, die Mahlkörper werden mit Wasser abgespült und die vereinigten Mahlgutsuspensionen abgesaugt. Der Röntgenindex der Präpigmentzusammensetzung beträgt 6,09.

Der Filtrerrückstand wird sodann zum Finish der Einwirkung von Lösemitteln entsprechend Beispiel 1 unterzogen und das gefinishte Erzeugnis daraufhin in der dort angegebenen Weise isoliert.

Man erhält 13,7 g einer Pigmentzubereitung, die im AM6-Lack farbstarke Lackierungen liefert. Die Rheologie der Lackfarbe wird mit Note 3-4 eingestuft. Der Glanzwert beträgt 72.

Beispiel 20:


In eine Rührwerkskugelmühle vom Typ Drais PML, die mit 336 g Zirkoniummischoxidperlen vom Durchmesser 0,3-0,4 mm gefüllt ist, werden nacheinander 85 g Isobutanol (5 %ig) und 15 g Rohpigment (Pigment Violet 23) eingetragen. Diese Vorlage wird nun mit einer Rührwerksumfangsgeschwindigkeit von 15,6 m/s sowie einer spezifischen Leistungsdichte von 3,1 kW pro Liter Mahlraum 25 Minuten lang bei 25 °C gemahlen. Danach setzt man noch ein Gemisch aus 0,75 g Pigmentdispersgator der Formel III, worin m die Zahl 1,5 ist, und 0,75 g Pigmentdispersgator der allgemeinen Formel II, worin Y die Gruppierung $-\text{SO}_2-\text{NH}-(\text{CH}_2)_2-$ und X den Rest $-\text{N}(\text{CH}_2-\text{CH}_3)_2$ bedeutet und m die Zahl 2 ist (hergestellt entsprechend DE-OS 31 06 906), hinzu und führt die Naßmahlung weitere 5 Minuten unter den gleichen Bedingungen fort. Anschließend wird die Mahlgutsuspension von den Mahlkörpern abgesiebt, die Mahlkörper werden mit Wasser abgespült und die vereinigten Mahlgutsuspensionen abgesaugt. Der Röntgenindex der Präpigmentzusammensetzung beträgt 6,80.

Der Filtrerrückstand wird sodann zum Finish der Einwirkung von Lösemitteln entsprechend Beispiel 1 unterzogen und das gefinishte Erzeugnis daraufhin in der dort angegebenen Weise isoliert.


Man erhält 14,8 g einer Pigmentzubereitung, die im AM6-Lack farbstarke Lackierungen liefert. Die Rheologie der Lackfarbe wird mit Note 5 eingestuft. Der Glanzwert beträgt 79.

Patentansprüche

- Verfahren zur Herstellung von Pigmentzubereitungen auf Basis von C.I. Pigment Violet 23 (No. 51 319) der Formel I




dadurch gekennzeichnet, daß man die in grobkristallinem Zustand vorliegenden Rohpigmente der obigen Dioxazinverbindung in Gegenwart von Pigmentdispersatoren der allgemeinen Formel II



in welcher

- 5 Q für einen m-wertigen Rest der Basisstruktur entsprechend Formel I steht,
 Y eine brückenbildende Gruppierung aus der Reihe $-\text{CH}_2-$, $-\text{CHR}^1-$, $-\text{CR}^1\text{R}^2-$, Phenylen, $-\text{CO}-$, $-\text{SO}_2-$ oder $-\text{NR}^3-$, oder mehrfach aufeinanderfolgendes Alkylen oder eine sich ggf. wiederholende Kombination von solchen Brückengliedern unterschiedlichen Typs bezeichnet, in denen R^1 und R^2 gleiches oder unterschiedliches C_1 - C_4 -Alkyl und R^3 Wasserstoff oder C_1 - C_4 -Alkyl sind,
 10 X den Rest eines über ein C-Atom an das Brückenglied Y gebundenen, aliphatischen oder aromatischen, fünf- oder sechsgliedrigen heterocyclischen Systems darstellt mit jeweils 1 bis 3 ringangehörigen, gleichen oder unterschiedlichen Heteroatomen aus der Reihe Stickstoff, Sauerstoff oder Schwefel, das ggf. noch einen benzokondensierten Ring aufweist und durch C_1 - C_4 -Alkyl, C_2 - C_4 -Alkenyl, C_1 - C_3 -Hydroxyalkyl oder Phenyl substituiert sein kann,
 15 oder einen über den Imidstickstoff an das Brückenglied Y gebundenen Phthalimido-Rest darstellt, der am benzoiden Ring durch Chlor, Brom, Nitro, Carboxy, $\text{N}-(\text{C}_1\text{-C}_5\text{-Alkyl})$ -carbamoyl, $\text{N-Phenyl-carbamoyl}$ oder Benzoylamino substituiert sein kann,
 oder einen Rest mit der Struktur




- 25 darstellt, in dem R^4 und R^5 einzeln für sich genommen sowie unabhängig voneinander jeweils Wasserstoff, ggf. substituiertes C_1 - C_{20} -Alkyl oder C_2 - C_{20} -Alkenyl, C_5 - C_6 -Cycloalkyl, ggf. substituiertes Phenyl, Benzyl oder Naphthyl sind,
 30 oder in dem R^4 und R^5 gemeinsam sowie zusammen mit dem angrenzenden N-Atom ein aliphatisches oder aromatisches, fünf- oder sechsgliedriges heterocyclisches System mit jeweils 1 bis 3 ringangehörigen, gleichen oder unterschiedlichen Heteroatomen aus der Reihe Stickstoff, Sauerstoff oder Schwefel bilden, und
 m einen Zahlenwert zwischen 0,1 und 4 angibt,
 35 wobei im Falle mehrfachen Vorhandenseins ($m > 1$) der Bestandteile X und Y in den Dispergatoren der Formel II die Bedeutung der eben erwähnten Symbole nicht identisch sein muß,
 deren Zugabe zu einem beliebigen Zeitpunkt im Verlauf der nachstehend näher definierten Kombination aus den beiden Behandlungsgängen Feinverteilung und Finish (ausgenommen sonstige Verarbeitungsschritte) erfolgen kann,
 40 zunächst in einem inerten flüssigen Medium auf einer Rührwerkskugelmühle, die mit einer Leistungsdichte von $> 2,5$ kW pro Liter Mahlraum und einer Rührwerksumfangsgeschwindigkeit von > 12 m/s betrieben wird, unter der Einwirkung von Mahlkörpern vom Durchmesser ≤ 1 mm naßvermählt, bis der Röntgenindex als Maßzahl für die Kristallinität der resultierenden Pigmentteilchen ≤ 9 beträgt,
 diese Präpigmentzusammensetzung, in Form der so erhaltenen Mahlgutsuspension oder im Falle einer
 45 Zwischenisolierung nach vorheriger Wiederaufnahme in einer inerten ggf. organischen Flüssigkeit, dann einer Lösemittelfinish-Behandlung bei erhöhter Temperatur unterwirft und anschließend die fertiggestellte Pigmentzubereitung in herkömmlicher Weise isoliert.

2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man Mahlkörper vom Durchmesser 0,2 bis
 50 1,0 mm, vorzugsweise 0,3 bis 0,5 mm einsetzt.
3. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Pigmentkonzentration im Mahlgut bei ≤ 40 Gew.-% liegt.
- 55 4. Verfahren gemäß Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Pigmentkonzentration im Mahlgut 10 bis 35 Gew.-%, vorzugsweise 10 bis 20 Gew. % beträgt.
5. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß man als

Mahlflüssigkeit Wasser und/oder ein vorzugsweise mit Wasser mischbares, organisches Lösemittel verwendet.

6. Verfahren gemäß Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Mahlflüssigkeit eine Lösung von Isobutanol in Wasser ist.
7. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß man als Pigmentdispergator des Typs $Q[-Y-X]_m$ (II) Verbindungen entsprechend der Formel III



einsetzt, in welcher

Q die in Anspruch 1 ausgewiesene Bedeutung zukommt, sowie


m für einen Zahlenwert von 0,5 bis 4 steht.

8. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß man als Pigmentdispergator des Typs $Q[-Y-X]_m$ (II) solche Verbindungen einsetzt, in welchen

Q die in Anspruch 1 ausgewiesene Bedeutung zukommt,

Y die brückenbildende Gruppierung mit der Struktur $-\text{CH}_2-\text{NH}-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{NH}-(\text{CH}_2)_{2-3}-$ und

X über den Imidstickstoff an das Brückenglied Y gebundenes Imidazolyl oder einen Rest mit der Struktur



bezeichnet, wobei R^4 und R^5 gleiches oder unterschiedliches C_1 - C_6 -Alkyl darstellen,

sowie


m für einen Zahlenwert von 0,5 bis 4 steht.

9. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß man als Pigmentdispergator des Typs $Q[-Y-X]_m$ (II) solche Verbindungen einsetzt, in welchen

Q die in Anspruch 1 ausgewiesene Bedeutung zukommt,

Y die brückenbildende Gruppierung mit der Struktur $-\text{SO}_2-\text{NH}-(\text{CH}_2)_{2-3}-$ und

X über den Imidstickstoff an das Brückenglied Y gebundenes Imidazolyl oder einen Rest mit der Struktur



bezeichnet, wobei R^4 und R^5 gleiches oder unterschiedliches C_1 - C_6 -Alkyl darstellen, sowie

m für einen Zahlenwert von 0,5 bis 4 steht.

10. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß man Gemische von strukturell unterschiedlichen Pigmentdispergatoren der Formel II einsetzt.

11. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß man die Pigmentdispergatoren der Formel II in Mengen von 0,1 bis 25 Gew.-%, bezogen auf das Rohpigment mit der Basisstruktur entsprechend Formel I zugibt.
- 5 12. Verfahren gemäß Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß man pro Gewichtseinheit Rohpigment zwischen 1 und 15 Gew.-%, vorzugsweise 3 bis 10 Gew.-% Dispergator einsetzt.
13. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß man die Naßmahlung bei pH-Werten im alkalischen Bereich durchführt.
- 10 14. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Verweildauer des Mahlguts zur Feinverteilung in der Rührwerkskugelmühle sich auf 10 bis 60 Minuten beläuft.
- 15 15. Verfahren gemäß Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Verweildauer des Mahlguts in der Mühle zwischen 10 und 45 Minuten, vorzugsweise bei 10 bis 30 Minuten liegt.
16. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß man als organisches Lösemittel für die Finishbehandlung Alkanole, vorzugsweise Isobutanol, verwendet.
- 20 17. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß man die Lösemittelfinish-Behandlung bei pH-Werten im sauren Bereich durchführt.
18. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß man die fertiggestellte Pigmentzubereitung aus schwach alkalischer Suspension isoliert.
- 25 19. Pigmentzubereitungen, erhältlich nach einem Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 18.
- 30 20. Verwendung von Pigmentzubereitungen gemäß Anspruch 19 als Farbmittel zum Pigmentieren von Lacken, Druckfarben und Kunststoffen.

35

40

45

50

55



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 92 10 4889

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
D, X	EP-A-0 321 919 (HOECHST) * Seite 3, Zeile 15 - Zeile 30; Beispiele 14-21 * ---	1-7, 11, 12, 14-16	C09B67/00 C09B19/02
A	GB-A-2 071 683 (TOYO INK MANUF.) * Seite 3, Zeile 22 - Seite 4, Zeile 2 * * Seite 5, Zeile 4 - Zeile 12 * & DE-A-3 106 906 ---	1-6	
D			
A	EP-A-0 395 988 (BASF) * Seite 2, Zeile 27 - Zeile 30 * * Seite 2, Zeile 46 - Seite 3, Zeile 33 * * Seite 5, Zeile 10 - Zeile 19 * ---	1-8	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 6, no. 54 (C-97)(932) 9. April 1982 & JP-A-56 167 762 (TOYO INK SEIZO) 23. Dezember 1981 * Zusammenfassung *	1	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 11, no. 96 (C-412)(2543) 26. März 1987 & JP-A-61 246 261 (TOYO INK MFG) 1. November 1986 * Zusammenfassung *	1	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 13, no. 589 (C-670)(3937) 25. Dezember 1989 & JP-A-1 247 467 (TOYO INK MFG) 3. Oktober 1989 * Zusammenfassung *	1	C09B
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 13, no. 589 (C-670)(3937) 25. Dezember 1989 & JP-A-1 247 468 (TOYO INK MFG) 3. Oktober 1989 * Zusammenfassung *	1	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenart DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 23 JUNI 1992	Prüfer KETTERER M.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			